


Denominazione	ACERO AMERICANO	1.4
Denominazione botanica	ACER SACCHARUM MARSH.	
Denominazioni internazionali	INGLESE: ROCK MAPLE FRANCESE: ERABLE D'AMERIQUE TEDESCA: ZUCKERAHORN	



Area geografica di vegetazione	America settentrionale
Tessitura	Fine e uniforme
Fibratura	Molto variabile
Massa volumica al 12% di umidità	600 – 750 kg/m ³
Ritiro	Medio – elevato
Ritiro specifico	0,25
Stabilità dimensionale	*** Media
Durezza alla penetrazione Brinell	**** Medio - elevata
Durabilità (resistenza all'attacco di funghi e insetti)	Scarsa
Ossidazione	Bassa
Verniciatura	Non problematica
Altre notizie	Possibile presenza di piccoli nodi raggruppati. In presenza di umidità è facilmente attaccabile da funghi.