


Denominazione	ACERO EUROPEO	1.3
Denominazione botanica	ACER PSEUDOPLATANUS L.	
Denominazioni internazionali	INGLESE: SYCAMORE FRANCESE: ERABLE SYCOMORE TEDESCA: BERGAHORN	



Area geografica di vegetazione:	Europa
Tessitura	Fine
Fibratura	Variabile, talvolta ondulata
Massa volumica al 12% di umidità	580 – 740 kg/m ³
Ritiro	Medio - elevato
Ritiro specifico	0,25
Stabilità dimensionale	*** Media
Durezza alla penetrazione Brinell	*** Media
Durabilità (resistenza all'attacco di funghi e insetti)	Scarsa
Ossidazione	Bassa
Verniciatura	Non problematica
Altre notizie	Nella sezione radiale assume un aspetto sericeo Talvolta sono presenti lievi striature nerastre