


Denominazione	IPE'	1.244
Denominazione botanica	TABEBUIA SPP., PRINCIPALMENTE TABEBUIA SERRATIFOLIA (VAHL) NICHOLSON	
Denominazioni internazionali	INGLESE: IPE' FRANCESE: IPE' TEDESCA: IPE'	



Area geografica di vegetazione	America meridionale
Tessitura	Fine
Fibratura	Poco regolare, spesso intrecciata
Massa volumica al 12% di umidità	850 – 1100 kg/m ³
Ritiro	Elevato
Ritiro specifico	0,31
Stabilità dimensionale	** Bassa
Durezza alla penetrazione Brinell	***** Elevata
Durabilità (resistenza all'attacco di funghi e insetti)	Ottima
Ossidazione	Bassa
Verniciatura	Difficoltosa per la presenza di estrattivi che possono entrare in soluzione con i fondi causando varie colorazioni
Altre notizie	Può presentare colori dal bruno al verde al rosato