

Denominazione	IROKO	1.163
Denominazione botanica	MILICIA EXCELSA (WELW.) C.C. BERG MILICIA REGIA (A. CHEV.) C.C. BERG	
Denominazioni internazionali	INGLESE: IROKO FRANCESE: IROKO TEDESCA: IROKO	



Area geografica di vegetazione	Africa
Tessitura	Media - grossolana
Fibratura	Non molto regolare
Massa volumica al 12% di umidità	560 - 750 kg/m ³
Ritiro	Medio - elevato
Ritiro specifico	0,25
Stabilità dimensionale	***** Elevata
Durezza alla penetrazione Brinell	*** Media
Durabilità (resistenza all'attacco di funghi e insetti)	Buona per il durame Scarsa per l'alburno
Ossidazione	Elevata
Verniciatura	Con alcuni prodotti può presentare problemi a causa di reazioni chimiche con gli estrattivi e sostanze con azione antiossidante
Altre notizie	Contenuto di concrezioni minerali. Con l'ossidazione alcuni elementi possono presentarsi più chiari o molto più scuri