

|                              |   |      |
|------------------------------|---|------|
| Denominazione                | LARICE EUROPEO  | 2.21 |
| Denominazione botanica       | LARIX DECIDUA MILL.   |      |
| Denominazioni internazionali | INGLESE: EUROPEAN LARCH<br>FRANCESE: MELEZE D'EUROPE<br>TEDESCA: LARCHE |      |



|  |   |
|--|---|
| Area geografica di vegetazione                             | Europa  |
| Tessitura  | Medio - fine  |
| Fibratura  | Diritta, talvolta elicoidale  |
| Massa volumica al 12% di umidità                           | 380 – 930 kg/m <sup>3</sup>   |
| Ritiro   | Medio – elevato   |
| Ritiro specifico   | 0,27  |
| Stabilità dimensionale                                     | ** Bassa  |
| Durezza alla penetrazione Brinell                          | ** Bassa  |
| Durabilità<br>(resistenza all'attacco di funghi e insetti) | Media per il durame<br>Scarsa per l'alburno   |
| Ossidazione  | Media - elevata   |
| Verniciatura   | Con risultati non sempre eccellenti.  |
| Altre notizie  | Legno di compressione (canastro), tasche di resina. Nodi anche di grandi dimensioni. Può presentare un colore da giallastro a rossiccio |