

Denominazione	ROVERE EUROPEO	1.216
Denominazione botanica	QUERCUS PETRAEA (MATT) LIEBL. QUERCUS ROBUR L.	
Denominazioni internazionali	INGLESE: EUROPEAN OAK FRANCESE: CHENE BLANC EUROPEEN TEDESCA: EICHE	



Area geografica di vegetazione	Europa
Tessitura	Grossolana
Fibratura	Diritta, talvolta deviata
Massa volumica al 12% di umidità	550 – 970 kg/m <sup>3</sup>
Ritiro	Medio – elevato
Ritiro specifico	0,26
Stabilità dimensionale	**** Medio - elevata
Durezza alla penetrazione Brinell	**** Medio - elevata
Durabilità (resistenza all'attacco di funghi e insetti)	Buona per il durame Scarsa per l'alburno
Ossidazione	Medio - bassa
Verniciatura	Buoni risultati, notevole consumo di fondo
Altre notizie	Possibili macchie per contatto con ferri di lavorazione. Il taglio radiale può evidenziare i raggi midollari (specchiature) che <b>non sono difetti</b> . Possibile presenza di tannini