

Denominazione	TEAK AFRICA
Denominazione botanica	TECTONA GRANDIS L.F.
Denominazioni internazionali	INGLESE: TEAK FRANCESE: TECK TEDESCA: TEAK



Area geografica di vegetazione	Africa
Tessitura	Mediamente fine
Fibratura	Dritta
Massa volumica al 12% di umidità	500 – 700 kg/m ³
Ritiro	Medio
Ritiro specifico	0,22
Stabilità dimensionale	**** Medio - elevata
Durezza alla penetrazione Brinell	*** Media
Durabilità (resistenza all'attacco di funghi e insetti)	Ottima
Ossidazione	Media
Verniciatura	Può presentare qualche difficoltà per la presenza di oleoresine
Altre notizie	Rispetto al Teak Asia presenta caratteristiche meccaniche inferiori, minor contenuto di oleoresine, maggior porosità e anelli annuali più larghi. Analoghe caratteristiche che si possono presentare in Teak di piantagioni di provenienza diversa da quella asiatica