

Denominazione	TEAK ASIA	1.246
Denominazione botanica	TECTONA GRANDIS L.F.	
Denominazioni internazionali	INGLESE: TEAK FRANCESE: TECK TEDESCA: TEAK	



Area geografica di vegetazione	Asia
Tessitura	Mediamente fine
Fibratura	Diritta
Massa volumica al 12% di umidità	580 – 750 kg/m ³
Ritiro	Medio
Ritiro specifico	0,21
Stabilità dimensionale	***** Elevata
Durezza alla penetrazione Brinell	*** Media
Durabilità (resistenza all'attacco di funghi e insetti)	Ottima
Ossidazione	Media
Verniciatura	Può presentare qualche difficoltà per la presenza di estrattivi e oleoresine
Altre notizie	Presenza di oleoresine. Il legno fresco ha odore di cuoio vecchio. Può presentare colore da bruno a verde a rosso che con l'ossidazione tende a uniformarsi sul bruno medio